

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

Lepidlo na polystyrén je pasta na báze disperzie syntetických živíc určená na okamžité použitie na lepenie výrobkov z penového polystyrénu na porézne podklady.

Technické dáta:

| | |
|---------------------------|---|
| Báza | Styrén - akrylát |
| Konzistencia | pasta |
| Systém vytvrdzovania | fyzikálne vysychanie |
| Doba spracovateľnosti (*) | 15 minút |
| Doba vysychania | cca 24hod |
| Špecifická hmotnosť | cca 1,7 g/cm ³ |
| Príľnavosť | 1,55 N/mm ² |
| Spotreba | cca 1kg/m ² (pri celoplošnom nanášaní) |
| Teplotná odolnosť | -20°C až +70°C |

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

Charakteristika:

- okamžité a jednoduché použitie
- silná príľnavosť
- neobsahuje rozpúšťadlá
- nehorľavé
- vyrovnávacie schopnosti pri lepení na nerovný povrch

Príklady použitia:

- lepenie všetkého penového aj extrudovaného polystyrénu
- lepenie k rôznym druhom povrchov ako napr. drevo, tehla, kameň, drevotrieska, sadrokartón
- lepenie stropných polystyrénových dosiek
- lepenie izolačnej peny na steny alebo podlahu
- lepenie líšt z polystyrénu

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: plastová tuba 250 g, kartuša 400 g, vedrá 1kg a 3 kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.



Vhodné povrchy:

Podklady: porézny podklad ako kameň, murivo, betón, sadra, sadrokartón, drevo. Aspoň jeden z materiálov by mal byť porézny. Pri lepení nesavých podkladov sa výrazne predlžuje čas vytvrdzovania.

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a nedržiacich častí

Príprava povrchu: veľmi porézne materiály ošetrite penetráciou napr. Soudal Akrylátovou penetráciou.

Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať príľnavosť lepidla k materiálu.

Pracovný postup:

Nanášanie: Nanášajte lepidlo bodovo alebo celoplošne zubovou stierkou na plochu, ktorú stihnete polepiť do 15 minút. Potom priložte prírezy polystyrénu a silne dotlačte. Dorovnajete v rohoch.

Čistenie: vodou pred vytvrdnutím, po vytvrdnutí iba mechanicky.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: Lepidlo na polystyrén

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny vid' etiketa výrobku.