

**WASSERSTOPP**

Wasserstopp je kvalitný ochranný náter s obsahom spevňujúceho umelého vlákna pre strechy pripravený na rýchle a jednoduché použitie na suché alebo mokré povrchy. Hustá mimoriadne viskózna hmota na nanášanie štetcom, valčekom alebo stierkou vytvára po vytvrdnutí dokonale vodotesnú bariéru kaučukovej povahy.

**Technické dáta:**

<b>Báza:</b>	akrylátová a kopolymérna rozpúšťadlová disperzia
<b>Konzistencia:</b>	viskózna kvapalina
<b>Systém vytvrdzovania:</b>	fyzikálne schnutie
<b>Rýchlosť vytvrdzovania:</b>	začína po 15 minútach
<b>Otvorený čas:</b>	15 minút
<b>Špecifická hmotnosť:</b>	1,10
<b>Teplotná odolnosť:</b>	-30°C až +80°C
<b>Bod vzplanutia:</b>	+ 27°C
<b>Max. predĺženie pre pretrhnutím:</b>	1000 %
<b>Absorpcia vody:</b>	žiadna
<b>Spotreba:</b>	cca 2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Balenie a farebné prevedenie:</b>	plechovky 0,75 kg, 4 kg, šedá

**Charakteristika:**

- akrylátový polymér s obsahom rozpúšťadiel
- obsahuje umelé vlákno zosilňujúce štruktúrnu pevnosť
- premostí aj väčšie špáry
- použiteľný na suché aj vlhké povrchy
- použiteľný aj pri teplotách pod 0°C
- po vytvrdnutí trvalo elastický
- dokonalo vodeodolný
- odoláva UV žiareniu – ne stráca farbu
- odoláva veľkým teplotným zmenám
- veľmi dlhá životnosť – minimálne 10 rokov
- pochôdzny

**Príklady použitia:**

- opravy a ochrana plochých striech s vhodným systémom odvodnenia
- opravy šikmých striech, terás, balkónov, kupolí, baní
- opravy odkvapov, vodných tokov a odvodňovacích systémov
- veľkoplošné opravy prasklín, trhlín, vzduchových kapias a bublín
- opravy pochôdných terás a balkónov
- havarijnú naliehavú opravu

**Povrchy:**

**Podklady:** bitúmenové strešné mat. staršie ako 1 rok, tehly, betón, dlaždice, zinok, kovy, plasty

**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez masntôt a prachu

**Priprava:** veľmi porézne materiály ošetríte podkladovým náterom, ktorý pripravíte nariadením Wasserstoppu pridaním 10 – 15 % White Spiritu (lakového benzínu)

**Skladovateľnosť:**

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +30°C.

**Pracovný postup:**

Povrch sa zbaví prachu a mastnoty. Porézne materiály napenetrú náterom Wasserstopp rozriedeným 10-15% White Spiritu. Praskliny a trhliny vyplňte Soudafaltom alebo Strešným tmelom. Pri rozsiahlejšom poškodení použite pred náterom tkaninu Dakorub Fleece a po 8 dňoch opakujte aplikačný cyklus.

**Aplikácia:** aplikujte štetcom, valčekom, stierkou (pod vodou) Naneste 2 vrstvy krížom v intervale 24 hodín medzi nátery.

**Čistenie:** White Spiritom (lakový benzín).

**Pracovná teplota:** teploty nad – 15°C

Na opravy používajte Wasserstopp.

**Skladovateľnosť:**

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Dátum výroby a spotreby je uvedený na obale. Chrániť pred mrazom a vysokými teplotami aj počas prepravy!

**Bezpečnosť a hygiena práce. Prvá pomoc:**

Výrobok je pri dodržaní správneho postupu práce bezpečný. Pri práci dodržujte bežné hygienické podmienky. Počas práce nepite, nejedzte, nefajčite! Odporúčame používať pracovný odev, ochranné rukavice a v prípade potreby ochranné okuliare alebo tvárový štít. V prípade náhodného požitia, nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte označenie na obale. V prípade zasiahnutia očí a pokožky umyte ihneď postihnuté miesto veľkým množstvom čistej vody. Pri nadýchaní preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí, pri požití, v prípade alergickej reakcie alebo iných potiaží vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Dodržiujte bežné zásady bezpečnosti práce. Výrobok neodstraňujte opaľovaním ohňom ani ho nezahrievajte tepelnými zdrojmi. Prázdne obaly nevhadzujte do ohňa. Nezmiešavajte s neznámymi látkami.