

EXPRESS AKRYLOVÝ TMEL

Veľmi rýchlo schnúci pružne plastický tmel na báze akrylátu s výbornou príľnavosťou k bežným stavebným podkladom. Pretierateľný bežnými farbami už po 10 minútach.

Technické dáta:

Báza	akrylátová disperzia
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Otvorený čas (20°C/65% r. v.)*	cca 10 min.
Zmrštenie (DIN 52451)	cca 15%
Špecifická hmotnosť (DIN 53479B)	1,70 g/mL
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí)	-20°C až +80°C

*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.

Charakteristika:

- pretierateľný už po 10 min. od aplikácie
- stálofarebný
- po vytvrdnutí vodotesný
- pretierateľný bežnými farbami a maliarskymi nátermi
- výborná príľnavosť na savé povrchy a hliník

Príklady použitia:

- tmelenie špár a prasklín v murive a omietkach
- spojovacie špáry v stavebníctve
- interiérové špáry okolo okien a dverí
- špárovanie obvodových líšt, dekoratívnych prvkov a pod.
- tmeliace práce s nárokmi na rýchlosť zasychania tmelu

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 280 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky savé stavebné povrchy

Stav povrchu: čistý, súdržný, bez mastnoty a prachu

Príprava: veľmi savé povrchy vopred napenetríte rozriedeným tmelom (1 diel Express Akrylový tmel a 2 diely vody)

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Odporúčané parametre dilatačnej špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 20 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry

Pre vymedzenie hĺbky špáry a zabránenie príľnutia tmelu na jej dno vždy použite nepríľnavý materiál napr. PE **Tesniacu tmeliarsku šnúru**

Pracovný postup:

Nanášanie: Tmel nanášajte pomocou mechanickej alebo pneumatickej vytlačacej pištole. Povrch ihneď uhladte prstom alebo Tmeliarskou stierkou

Aplikačná teplota: +5°C až +30°C

Čistenie: Nevytvrdnutý tmel čistite vodou, po vytvrdnutí možno odstrániť iba mechanicky.

Opravy: **Express Akrylový tmel**

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Odporúčanie:

- Nepoužívajte v miestach, kde hrozí trvalé zvýšené pôsobenie vlhkosti
- Tmel môže byť pretieraný väčšinou dostupných farieb.
- Použité nátery by mali byť volené s ohľadom na pretieranie pružne - plastického tmelu a mali by byť dostatočne pružné.
- Odporúčame vždy uskutočniť test zlučiteľnosti farby a tmelu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.