

Contact spray lepidlo 2v1

Lahko použiteľné kontaktné lepidlo v aerosólovom balení. Lepidlo 2v1 na báze syntetického kaučuku vhodné pre dočasné aj permanentné spoje.

Technické údaje:

Báza	syntetický kaučuk
System vytvrzovania	fyzikálne vysychanie
Spôsob aplikácie	dočasný alebo trvalý spoj
Trvalý (permanentný) spoj	lepidlo naneste na obidve lepené časti
Dočasný (opakovane snímateľný) spoj	lepidlo naneste na jednu z lepených častí
Čas odvetrania*	od nanosenia lepidla do spojenia častí
Trvalý (permanentný) spoj	5 - 10 minút
Dočasný (opakovane snímateľný) spoj	15 - 20 minút
Teplotná odolnosť**	-20°C až +75°C
Aplikačná teplota	+5°C až +30°C
Spôsob nanášania	stříkaním aerosólu



*Uvedené hodnoty se môžu meniť podľa aktuálnych podmienok ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu. **Platí pre úplne vytvrdený produkt

Charakteristika:

- veľmi ľahko použiteľné
- pre dočasné (snímateľné) alebo trvalé lepenie
- pripravené k okamžitému a ľahkému použitiu
- dobrá príľnavosť k väčšine materiálov
- pre rýchle a pevné zlepenie
- rýchloschnúce

Príklady použitia:

- lepenie výrobkov z papiera
- lepenie plagátov a fotografií bez poškodenia podkladu
- lepenie širokej škály materiálov s rovným povrchom
- vhodné pre rýchle lepenie plastov, kovu, dreva, porcelánu, korku, kože, keramiky, papiera, gumy a pod.

Prevedenie:

Farba: transparentná

Balenie: aerosólová plechovka 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Povaha: Podklad musí byť čistý, suchý a bez prachu a mastnoty. Lepené plochy by mali byť rovné a dobre priliehajúce.

Príprava povrchu: zdrsnenie hladkých povrchov (napr. prebrúsením hrubým brúsnym papierom) zlepši výslednú príľnavosť.

Pre každý typ povrchu odporúčame previesť predbežnú skúšku príľnavosti lepidla.

Contact Spray príľne na väčšinu povrchov okrem PE, PP, PTFE.

Pracovný postup:

Trvalý (permanentný) spoj: Pred použitím dobre pretrepte. Pri aplikácii udržiajte aerosólovú nádobu vo zvislej polohe. Trysku úplne stlačte, držte ju vo vzdialenosti asi 5 až 10 cm od podkladu a rovnomerne pohybom naneste lepidlo na celú plochu. Lepidlo naneste na obidva lepené povrchy v dvoch vrstvách. Pri plošnom lepení lepidlo nanášajte v prúžkoch tak, aby sa jednotlivé pruhy lepidla vždy z polovice prekrývali. Tým pokryjete celý povrch dvoma vrstvami lepidla. Nanosené lepidlo nechajte odvetrať 5 až 10 minút (pri 23°C a 50% r.v.). Potom jednotlivé časti spojte dohromady a pevne stlačte. Pre výslednú pevnosť spoja je rozhodujúca sila stlačenia, nie jeho doba.

Dočasný (snímateľný) spoj: Pred použitím dobre pretrepte. Pri aplikácii udržiajte aerosólovú nádobu vo zvislej polohe. Trysku úplne stlačte, držte ju vo vzdialenosti asi 5 až 10 cm od podkladu a rovnomerným pohybom naneste lepidlo na celú plochu. Lepidlo naneste na jednu z lepených plôch. Pri plošnom lepení lepidlo nanášajte v pruhoch tak, aby sa jednotlivé pruhy lepidla vždy z polovice prekrývali. Tým pokryjete celý povrch dvoma vrstvami lepidla. Nanosené lepidlo nechajte odvetrať 15 až 20 minút (pri 23°C a 50% r.v.) Potom časti spojte dohromady a pevne stlačte.

Čistenie:

Pre vyčistenie trysky po aplikácii otočte plechovku dnom hore a krátko prestreknite stlačením aplikátoru na maximum, až bude vychádzať iba čistý hnací plyn.

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Dalšie pokyny vid' etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostnom liste.

Poznámky

- Nepoužívajte v prípadoch predpokladu trvalého zaťaženia lepeného spoja vodou
- Nie je vhodné pre lepenie vinylu, alebo iných materiálov s vysokým obsahom plastifikátora

Zodpovednosť:

Obsah tohto technického listu je výsledkom našich testov a skúseností. Má obecnú povahu a neposkytuje záruky pre zamýšľané použitie. Je zodpovednosťou užívateľa určiť svojimi vlastnými testami, či je produkt vhodný pre danú aplikáciu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.