

KONŠTRUKČNÉ LEPIDLO 60A

Konštrukčné lepidlo 60A je transparentné nestekavé voduvzdorné lepidlo na báze polyuretánu s mimoriadne vysokou lepiacou silou.

Technické dáta:

Báza	Polyuretán
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	vlhkostný
Špecifická hmotnosť	cca 1,11 g/ml
Otvorený čas (*)	cca 15 minút
Doba stlačenia (*)	min. 3 hodiny
Tepelná odolnosť	- 30°C až +100°C (po vytvrdnutí)
Šmyková pevnosť	> 10 N/ mm ²
Obsah sušiny	100% (bez rozpúšťadiel)
Voduvzdornosť (DIN EN 204)	D4

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

Charakteristika:

- profesionálna kvalita
- jednoduchá aplikácia z kartuše
- rýchlo schnúce
- vyplňovacie schopnosti vďaka schopnosti spenenia
- vysoká lepiaca sila
- vynikajúca voduvzdornosť (D4 - ČSN EN 204)
- nezanecháva škvrny
- bez rozpúšťadiel

Príklady použitia:

- priemyselné lepenie drevených častí a nábytku
- lepenie mnohých ďalších druhov materiálov – tehly, betón, kovy, guma, polystyrén, penové hmoty atď.
- lepenie rôznych drevených dosiek, panelov, vrstvených výrobkov, dyhy apod.
- výroba vrstvených panelov
- lepenie izolačných materiálov vrátane polystyrénu
- lepenie drevených konštrukčných prvkov
- výroba okenných a dverových rámov, u ktorých sa predpokladá taká expozícia vlhkosti (exteriér), že musia byť konštruované v triede voduvzdornosti D4 podľa EN 204

Skladovateľnosť:

Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: všetky bežné podklady okrem PE, PP

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masntôt a prachu

Príprava povrchu: navlhčenie podkladov zvyšuje rýchlosť vytvrdzovania a zlepšuje vyplňovacie schopnosti spenením lepidla

Pracovný postup:

Nanášanie: Aplikujte v bodoch alebo pruhoch ručnou alebo pneumatickou aplikačnou pištoľou. Najneskôr do 15 min spojte lepené diely a ponechajte stlačené po dobu cca 3 hodín.

Stlačenie lepených materiálov počas vytvrdzovania lepidla zvyšuje výslednú lepiacu silu.

Čistenie: White Spiritom (lakový benzín) alebo acetón pred vytvrdnutím lepidla. Vytvrdnuté lepidlo možno čistiť len mechanicky.

Pracovná teplota: +5°C až +35°C

Opravy: **Konštrukčné lepidlo 60A**

Bezpečnosť a hygiena:

Dodržiujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce.

Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie vid'.

bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etike.

