

LEPIDLO NA DREVO 62A

Lepidlo na drevo 62A je mimoriadne kvalitné lepidlo na báze PVAC disperzie.

Technické dáta

Báza	PVAC disperzia
Konzistencia	kvapalina
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Otvorený čas (*)	15 minút
Doba stlačenia (*)	2 – 4 hodiny
Sila stlačenia	cca 1 – 2 kg/cm ²
Obsah sušiny	45 - 47 %
pH	6-7
Hustota	cca 1,1 g/cm ³
Minimálna teplota lepenia	4°C
Viskozita	10 000 – 18 000 mPas
Voduvzdornosť	D1/D2
Spotreba	plošné lepenie 80-120g/m ² , montáž 150-180 g/m ²

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

Charakteristika:

- jednoduchá aplikácia
- rýchloschnúce
- po zaschnutí polopriehľadné
- silné priľnutie k materiálu
- voduvzdornosť D2 (ČSN EN 204)

Príklady použitia:

- lepenie dreva
- lepenie papiera
- lepenie drevených prvkov, drevotriesky
- lepenie papiera a kartónov
- lepenie mäkkého dreva

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: plastové obaly 250g, 750g, kýbliky 5kg, 25kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Vhodné povrchy:

Podklady: drevo, papier, kartóny, väčšina ďalších poréznych materiálov

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masnôt a prachu. Podcenenie týchto podmienok môže viesť k predĺženiu doby vytvrdzovania a nižším konečným pevnostiam.

Príprava povrchu: zdrsnenie hladkých styčných plôch brúsny papierom kvôli zlepšeniu priľnavosti.

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.



Pracovní postup:

Nanášanie: Povrch očistite od prachu, masnôt a iných nečistôt. Lepidlo nanášajte štetcom alebo jemnou zubovou stierkou, spojte lepené diely a držte stlačené po dobu 2 – 4 hodín. Doba stlačenia: napr. lepenie HPL na drevotriesku (hobru) pri 60°C dávka 80g/m² stlačenie cca 45 sec dávka 100g/m² stlačenie cca 60 sec.

Čistenie: nevytvrdnuté lepidlo možno čistiť vodou, vytvrdnuté len mechanicky

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: Lepidlo na drevo 62A

Bezpečnosť:

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Poznámka:

Nepoužívajte na tvrdé drevo ako napr. dub a exotické tvrdé dreviny ako mahagón, teak a ďalšie. Parkety sa môžu brúsiť a lakovať za 24 hodín.