

LEPIDLO NA PARKETY 69A

Lepidlo na parkety 69A je jednoducho použiteľné lepidlo na báze alkoholu, živíc a syntetických materiálov. Je vhodné na lepenie rôznych druhov vnútorných podlahových parkiet.

Technické údaje:

Báza	syntetická živica
Konzistencia	kvapalina
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie a kryštalizácia
Otvorený čas (*):	5-10 minút
Špecifická hmotnosť	1,5 g/ml
Spotreba	cca 800 – 1300 g / m ² (*)

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

Charakteristika:

- jednoduchá aplikácia
- rýchlo schnúce
- neobsahuje vodu
- silná príľnavosť
- vynikajúca penetračná schopnosť
- profesionálna kvalita

Príklady použitia:

- Lepidlo na parkety 69A je vhodné na lepenie všetkých typov drevených podláh, pevných, dierovaných, s povrchovou úpravou, drevených dosiek, drevených blokov a laminátov.
- Vhodné na porézne druhy podkladov, ako sú napr. betóny, potery, drevo, mozaiky, drevité lepenky, OSB dosky (drevité lepenky veľkých rozmerov)

Prevedenie:

Farba: hnedá

Balenie: plechovky 5 kg a 13 kg

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: Pred samotnou inštaláciou parkiet musí byť skontrolovaná vhodnosť povrchu. Zistíte taktiež obsah vlhkosti v celej hrúbke podkladu pomocou karbidového alebo elektrického vlhkomeru. Povolný obsah vlhkosti podkladu odporúča výrobca podkladu [všeobecne - Pieskové a betónové vyrovnávky: 2% (podľa ČSN 744505 max. 2,5% pod parkety, mozaiky a vlisy) Anhydritové podklady: 0,5% (podľa ČSN 744505 anhydrit a xylolit max. 8%), podklady s podlahovým vykurovaním 1,5% - 0,3%]

Vlastnosti:

Lepidlo na parkety 69A vytvrdzuje fyzikálnym vysychaním a kryštalizáciou. Vytvrdnutá (cca 24hod, 21°C, 50% R.V.), elastická, nezmrštená vrstva lepidla je vlhkosti a teplu odolná.

Pracovný postup:

Lepidlo na parkety 69A nanášajte na suchý, čistý a hladký podklad, ktorý je bez chýb a trhlín. Zvyšky starých lepidiel by mohli pôsobiť na lepidlo, preto musia byť mechanicky odstránené. Uvoľnený či poškodený podklad musí byť opravený pred aplikáciou lepidla. Porézne minerálne povrchy ošetríte



Soudal WBPR-11P. Prašné povrchy ošetríte (po konzultácii s našim technickým servisom) Soudal WBPR -21 Deep Primer. **Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.**

Parkety: Parketové podlahy musia byť aklimatizované počas niekoľkých dní na mieste, kde budú inštalované. Ponechajte parkety v ich originálnych obaloch až do inštalácie aby ste predišli prípadnému poškodeniu a deformáciám. Pred inštaláciou skontrolujte, či obsah vlhkosti dreva zodpovedá odporúčaniu výrobcu (všeobecne 9% +/- 2%). Pokiaľ je vlhkosť dreva väčšia než 11%, inštalácia sa neodporúča. Povolená medzera 1 až 1,5 cm okolo obvodu položených parkiet, vrátane stĺpov alebo iných prvkov, ktoré vstupujú do podlahy.

Nanášanie: Lepidlo na parkety 69A musí byť pred inštaláciou aklimatizované na izbovú teplotu. Lepidlo aplikujte pomocou ozubenej stierky Soudal. Použite len toľko lepidla, koľko ho potrebujete na prilepenie parkiet v časovom rozmedzí do 10 minút. Priložte parkety na vrstvu lepidla a poklepte alebo utiesnite gumovým kladivkom.

Minimálne 80% vzájomného kontaktu parkiet s lepidlom je nutné k zabezpečeniu perfektnej lepiivosti. Zaťaženie parkiet zlepši ich konečnú lepiacu silu. Dokončovanie a pieskovanie parkiet môže byť uskutočňované najmenej po 24 hodinách. Na čistenie náradia a parkiet od nevytvrdnutého lepidla použite Čistič lepidla Soudal. Vytvrdnuté lepidlo musí byť odstránené mechanicky.

Bezpečnosť a hygiena:

Dodržiujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie vid' bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete.

Doporučení:

- Neinštalujte nikdy na povrchy, ktoré nie sú odizolované
- Neaplikujte lepidlo pri teplotách pod 15°C a nad 25°C
- Minimálna teplota podkladu musí byť najmenej 15°C
- Neaplikujte lepidlo v prípade, že relatívna vlhkosť (RV) je viac ako 75%
- Neinštalujte na povrchy, ktoré obsahujú príliš mnoho vlhkosti, alebo na podklady s vyššou vlhkosťou, než je odporúčaná výrobcom dreva
- Neaplikujte na príliš suché drevo (<7%). To sa môže pri vyššej vlhkosti rozpínať a spôsobiť poškodenie.
- Neinštalujte v miestnostiach, kde steny a stropy nie sú suché (napr. po omietaní či maľovaní)
- Neriedte lepidlo.