

Lepidlo na parkety MS-20 PLUS

MS-20 Plus je vysoko elastické univerzálne lepidlo na parkety bez vody a rozpúšťadiel. Vhodné na lepenie masívnych parkiet a vrstvených drevených podláh perom a drážkou na vhodné podklady v interiéri.

Technická data:

Báza	Silan Polymer
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	chemická reakcia
Hustota	cca 1,73 g/ml
Teplotná odolnosť**	-40°C až +90°C
Otvorený čas* (23°C, 55% r.v.)	25 - 30 min.
Upraviteľné do	25 - 30 min.
Pevnosť v šmyku**	> 1,00 N/mm ²
Zaťažiteľné po*	min. 8h
Parkety možné brúsiť a lakovať po	min. 24h
Odolnosť proti starnutiu	výborná
Spotreba*	v závislosti od povahy povrchu a typu aplikácie zubová stierka B3: 700 - 900 g/m ² zubová stierka B11: 1000 - 1400 g/m ²

* Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok prostredia, ako je teplota, vlhkosť a typ podkladu. ** Platí pre úplne vytvrdený produkt.

Charakteristika:

- Trvalo flexibilný
- Veľmi nízke emisie - v súlade s EC1 PLUS®
- Jednozložkové lepidlo pripravené na použitie
- neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Bez vody
- jednoduchá aplikácia
- Vhodné aj na podlahy s vykurovaním

Príklady použitia:

- lepenie pevných a laminovaných parkietových perov a drážok
- masívne parkety s maximálnou šírkou 160 mm a minimálnou hrúbkou 14 mm
- laminované parkety s maximálnou šírkou 240 mm a minimálnou hrúbkou 14 mm

Poprava:

Farby: svetlohnedá

Balenie: 16 kg vedrá, 18 kg vedrá, 14 kg kartóny (2 vrecia v kartóne)

Skladovateľnosť:

vrecúška: 12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom originálnom obale pri teplotách +5 °C až +25 °C (vedrá na 9 mesiacov).

Povrchy:

Stav povrchu: súdržný, čistý, trvalo suchý bez prachu a mastnoty. Podklad musí byť rovný, bez voľných častí, zvyškov farby, vosku, lepidiel alebo iných nečistôt. Nerovnosti a nečistoty na povrchu nepriaznivo ovplyvňujú priľnavosť lepidla. Povrch čistite mechanicky alebo brúsením alebo tryskaním. Povrchovú vrstvu anhydritu obrúste.

Pred položením parkiet skontrolujte vlhkosť v celej hrúbke podkladu karbidovým alebo elektrickým vlhkomerom. Upozorňujeme, že elektrický vlhkomer poskytuje iba približné hodnoty. Vlhosť podkladu musí zodpovedať odporúčaniam výrobcu parkiet (spravidla max. 2 % pre minerálne cementové podklady a max. 0,5 % pre anhydrit, pre podlahové kúrenie max. 1,5 % a 0,3 % (merané karbidovým vlhkomerom).

Odporúčame vykonať predbežný test priľnavosti na každom podklade.

Bezpečnosť:

Dodržiavajte bežné hygienické a bezpečnostné podmienky.

Ďalšie pokyny nájdete v téme. Balenie produktu a karta bezpečnostných údajov.

Parquetové

Parkety musia byť aklimatizované niekoľko dní na mieste, kde budú položené. Parkety nechajte v pôvodnom obale až do polozenia, aby nedošlo k deformácii. Pred položením skontrolujte, či obsah vlhkosti v dreve zodpovedá odporúčaniam výrobcu (spravidla 9% +/- 2%). Ak je obsah vlhkosti v dreve vyšší ako 11%, inštaláciu neodporúčame. Po obvode parkiet a okolo všetkých, ktoré prenikajú do podlahy, nechajte medzeru 10 až 15 mm.

Pracovný postup:

Príprava: nechajte lepidlo aklimatizovať na izbovú teplotu

Aplikácia: lepidlo naneste zubovou stierkou B11 na miesto, ktoré ste schopní pokryť parketami do 30 minút. Parkety položte na lepidlo, dobre stlačte alebo použite gumovú palicu. Pre správnu priľnavosť parkiet musí byť minimálne 80% povrchu v kontakte s lepidlom. Ak je to potrebné, vložte parkety. Brúste a dokončite najmenej každých 24 hodín.

Čistenie: pred vytvrdnutím odstráňte lepidlo čistiacim prostriedkom na lepidlo alebo lakovým benzínom a **čistiacimi obrúskami Soudal Swipex.**

Vytvrdené lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky. Prevádzková teplota: +15 °C až +25 °C

Poznámky:

- minimálna teplota podkladu +15°C
- Neaplikujte lepidlo pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 75%
- Nikdy nekladte podlahu na povrch s vyššou hodnotou vlhkosti, ako odporúča výrobca parkiet
- Nikdy nekladte parkety, ktoré sú príliš suché (<7 % vlhkosti). Pri zvýšení vlhkosti sa objem dreva zväčší, čo môže spôsobiť poškodenie podlahy.
- Parkety nekladte, pokiaľ steny a stropy nie sú úplne suché (napr. po omietnutí alebo maľovaní atď.)
- Lepidlo neriedte
- Parkety nikdy nekladte na podklad, ktorý nie je chránený proti vzostupu damp

Odpovednosť:

Obsah tohto údajového listu je výsledkom našich testov a skúseností. Má všeobecný charakter a neposkytuje záruky na zamýšľané použitie. Je zodpovednosťou používateľa prostredníctvom vlastných testov určiť, či je produkt vhodný pre danú aplikáciu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať. S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk

