

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Vzduchotesné lepidlo na lepenie a tesnenie všetkých materiálov s parou a vzduchotesné spoje. Perfektné priľne na všetky substráty, vrátane polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP).

Báza	Akrylát
Konzistentnosť	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálny vysychání
Hustota	cca 1,03 g/cm ³
Odolnosť voči teplote	-40°C až 100°C (krátkodobě 120°C)
Otvorený čas*	60-90 min.
Doba vytvrzení*	2 mm/24 h.
Pevnosť v ťahu (DIN 53504)	>0,10 N/mm ²
Pevnosť v šmyku (DIN EN 1465)	>0,40 N/25 mm
Obsah sušiny	85%



Technické údaje:

* Hodnoty sa môžu meniť v závislosti od aktuálnych podmienok, ako je teplota, vlhkosť alebo povaha substrátu.

Charakteristiky:

- vzduchotesné a parotesné
- Výborná priľnavosť ku všetkým typom parozábran
- Vysoká priľnavosť k polyetylénu a polypropylénu
- Dobrá priľnavosť na vlhkých pórovitých povrchoch
- Trvalo flexibilné
- nevysychá ani nestráca objem
- neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- odoláva UV žiareniu
- neobsahuje plastifikátory

Príklady použitia:

- Parotesné a vzduchotesné parozábranné spoje
- tesnenie spojov a lepenie **okenných fólií SOUDAL** v rámci

SYSTÉM SÚDALOVÝCH OKIEN

- Vzduchotesné spoje väčšiny stavebných materiálov
- Tesnenie spojov susedných konštrukcií
- zaručená vzduchotesnosť a parotesnosť spojov podľa DIN4108-7 a NBN EN13829 (pri správnom aplikovaní)

Dizajn:

Farba: Modrá

Balenie: kartuša 280ml

Trvanlivosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom originálnom balení pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte sa pred mrazom!

Vhodné povrchy:

Typy podkladov: všetky typy parozábranných fólií vyrobené z materiálov ako PE, PA, PP, hliník, EPDM, PVC, SWS fólie na okná v kombinácii so stavebnými podkladmi ako omietka, tehly, betón, drevo, izolačné materiály a pod.

Stav povrchu: Substrát by mal byť suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a nesúdržných častí.

Príprava povrchu: nie je potrebné penetrovať.

Odporúčame, aby ste vždy vykonali predbežný test prirastení.

Pracovný postup:

Aplikácia: použite aplikačnú pištoľ na nanášanie lepidla v pásikoch s priemerom 3 - 5 mm na okraj parozábrany. Zabezpečte dostatočné prekrytie jednotlivých fólií vzhľadom na dilatačné spojky budovy. Nasledujúcu fóliu jemne pritlačte na povrch naneseného lepidla, nestláčajte spoj úplne. Hrúbka lepidla v spoji by mala byť v rozmedzí 1 až 2 mm s minimálnou šírkou 25 mm.

Približný výťažok: 20 – 40 m spojov z balenia 280 ml.

Pracovná teplota: +5°C až +50°C

Čistenie: ihneď po aplikácii bielym liehom alebo SOUDAL SWIPEX **čistiace obrúsky**

Opravy: rovnakým materiálom

Bezpečnosť:

Dodržiavajte bežné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používajte ochranné rukavice. Pre viac inštrukcií pozri. Balenie produktov a bezpečnostný list.

Poznámka:

Parozábranné lepidlo **SOUDAL** nie je určené na použitie na prírodnom kameni kvôli riziku škvrn na spoji.