

MONTÁŽNE LEPIDLO 48A

Montážne lepidlo 48A je lepidlo s mimoriadnou lepiacou silou, ktoré okamžite prichytí lepené materiály. Môže sa používať na lepenie soklov, panelov, keramických dlaždíc, dekoratívnych prvkov vyrobených z rôznych materiálov na rôzne porézne aj neporézne materiály. Vďaka schopnosti vyplňovať medzery možno lepidlo 48A používať aj na nerovné povrchy.

Technické dáta:

Báza	syntetický kaučuk
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie a kryštalizácia
Špecifická hmotnosť	1,1 g/ml
Otvorený čas (*)	cca 5 minút
Rýchlosť vytvrdzovania (*)	cca 20 min. (počiatočná sila), plné vytvrdnutie za 24-48 hod.

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu.



Charakteristika:

- vynikajúce okamžité „prichytenie“
- nahrádza klince a skrutky
- veľmi rýchle lepenie s veľkou lepiacou silou
- vďaka pastovitej konzistencii možno lepidlo používať na vyplňovanie medzier, otvorov a na nerovné povrchy
- stačí priama aplikácia iba na jednu zo styčných plôch lepených materiálov
- vodeodolné

Príklady použitia:

- lepenie materiálov: drevo, preglejka, hobra, drevotrieska, tehly, betón, kameň, škvarobetónových blokov, laminované plasty, tuhá izolačná hmota (okrem polystyrénu), lamináty, keramika, kovy
- upevnenie líšt, okenných ráms či parapetov, soklových líšt, obložení, plastových dosiek
- lepenie kobercových škripcov, lepenie pásikov na ostré a zaoblené hrany schodov
- lepenie dosiek na steny a podlahy, okenných rámov a prepážok
- opravy uvoľnených dlaždíc

Prevedenie:

Farba: nažltlá

Balenie: kartuša 310ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky materiály, okrem PE, PP, Polystyrén, Teflón (vzhľadom k veľkému počtu rôznych materiálov na trhu odporúčame vždy uskutočniť mimo pohľadovej plochy test kompatibility – vzájomnej znášanlivosti materiálov).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masnôt a prachu

Pracovný postup:

Nanášanie: aplikačnou pištoľou

Spôsob aplikácie: Lepidlo nanášajte v pruhoch alebo bodoch na jeden z podkladov. Lepidlo naneste vždy aj do rohov lepených dielov. Ihneď stlačte materiály k sebe a silno stlačte, prípadne poklepte gumovou paličkou. Pri lepení ťažkých častí na zvislý podklad tieto zafixujte na dobu potrebnú k vytvrdnutiu lepidla (24 – 48 hodín).

Pre lepenie bez fixácie napr. pri inštalácii obkladových panelov a ďalších ťažkých materiálov použite transferovú metódu: Naneste lepidlo na jednu z plôch a obe časti ihneď stlačte k sebe, následne oddelte a nechajte lepidlo 5 minút odvetrať. Následne lepené časti spojte a silno stlačte, alebo poklepte gumovou paličkou.

Čistenie: White Spirite (lakový benzín), acetón, čistiace obrúsky

Soudal SWIPEX

Pracovná teplota: +5°C až +35°C

Opravy: Montážne lepidlo 48A

Bezpečnosť a hygiena: Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Ďalšie informácie vid' bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete.

Poznámky:

- Pevnosť lepeného spoja je závislá na veľkosti hrúbky, ktorou sú lepené materiály fixované, nie na dobe jeho pôsobenia.
- Doba fixácie do vyschnutia lepidla sa môže líšiť podľa miestnych podmienok.