

SOUDABAND ACRYL 300

Predstlačená impregnovaná samolepiaca expanzná páska určená na tesnenie špár v stavebníctve a priemysle. Splňa triedu 2 (dľa NF P 85-570), odoláva náporovému dažďu až 300 Pa. Vytvára paropriepusnú bariéru.

Technické údaje:

Materiál	impregnovaná PU pena s otvorenými bunkami
Hustota	70 kg/m ³
Klasifikácia dľa (NF P 85-570)	Trieda 2
Odolnosť voči náporovému dažďu (EN 1027)	≥ 300 Pa
Odolnosť UV žiarenia a poveternosti (NF P 85-570)	nemala by byť priamo vystavená
Trieda reakcie na oheň (DIN 4102)	B2
Kompatibilita so stavebnými materiálmi	vyhovuje
Teplotná odolnosť	-40°C až +90°C



Charakteristika:

- odoláva náporovému dažďu
- výborné zvukové a tepelné izolačné vlastnosti
- tesní proti prachu a prievanu
- ľahko sa aplikuje
- paropriepusná
- jedna strana opatrená samolepiacou vrstvou
- prispôsobí sa nerovnostiam a pohybu špáry
- nezanecháva škrvy na okrajoch špáry
- neutrálna a bez zápachu
- zostáva trvalo elastická, je pretierateľná

Príklady použitia:

- sekundárna tesniaca bariéra
- nepriľnavé dno špáry pri tmelení
- trvalo elastické tesnenie spojov a dilatačných špár v murive, spojov okenných zostáv, špár v betóne, medzi izolačnými panelmi, spojov strešných konštrukcií a pod.
- tesnenie pripojovacej špáry okien a dverí
- tesnenie medzi kovovými segmentami
- tepelná a zvuková izolácia spojov okenných zostáv

Prevedenie:

Farba: antracit

Balenie: páska je stlačená na cca. 20% expandovanej hrúbky v roliach s návinom podľa jej hrúbky, k dispozícii v rôznych rozmeroch dľa aktuálnej ponuky na www.soudal.cz

Skladovateľnosť:

24 mesiacov v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +1°C až +20°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: všetky obvyklé stavebné podklady

Stav povrchu: čistý, súdržný a bez voľných častí

Špáry musia byť rovnobežné (max. odchýlka 3 stupne).

Pracovný postup:

Podklad očistite a zbavte nesúdržných častí. Vyberte vhodný rozmer pásky dľa šírky a povahy špáry. Aplikácia nevyžaduje žiadne špeciálne náradie. Odviňte potrebnú dĺžku z rolky (na každý meter špáry pripočítajte 1 cm pásky). Odlepte začiatok krycieho pásika lepidla, vložte pásku do špáry a pritlačte tak, aby samolepiacou stranou priľnula na podklad. V prípade vlhkej špáry zafixujte začiatok pásky zaklinovaním. Ďalej postupne vkladajte pásku a súčasne odstraňujte krycí pásik. Pre prvotné pritlačenie pásky v špáre použite špachtľu. Pásku umiestňujte 1-2 mm od hrany smerom dovnútra špáry. Páska postupne expanduje a pritlačí sa ku stenám špáry (rýchlosť rozpinania závisí od teploty). Trvalý tlak rozpinavej pásky dokonalo utesní špáru a vyplní aj prípadné nerovnosti. Pri výbere typu pásky zohľadnite prípadné pohyby špáry vplyvom dilatácií.

Páska by pred aplikáciou mala byť skladovaná pri izbovej teplote do +20°C. Pri teplotách nad +20°C odporúčame pásku vopred vychladiť. Pracovná teplota: 0°C až +35°C

Bezpečnosť:

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce.

Poznámka:

- zaisťte zvýšené role proti nežiadúcej expanzii ich zaťažením po celej ploche
- rýchlosť expanzie závisí od teploty, pri vyššej teplote páska expanduje rýchlejšie, pri nižšej teplote pomalšie
- Soudaband Acryl 300 by nemal prísť do kontaktu s rozpúšťadlami alebo agresívnymi chemikáliami
- Soudaband Acryl 300 je možné pretierať vodou riediteľnými farbami, avšak kvôli širokému spektru vyrábaných farieb a lakov vždy odporúčame test kompatibility pred aplikáciou
- tento výrobok je elastický, a preto nanosená farba môže praskať s ohľadom na pohyby špáry a pružnosť pásky
- Soudaband Acryl 300 je kompatibilný s vysoko kvalitnými tmelmi Soudal pre fasádne aplikácie
- Vhodná ako sekundárna tesniaca bariéra, nie je určená pre priame vystavenie UV žiarenia a poveternostným vplyvom.

Odporúčané rozmery špáry pre danú odolnosť:

Odporúčané rozmery špáry pre danú odolnosť:	návin (m/rola)	min. šírka špáry (mm)	max. šírka špáry (mm) tesnenie proti prachu a prievanu	max. šírka špáry (mm) odolnosť voči náporovému dažďu do 300 Pa
Soudaband Acryl 300 2-8	12,5	2	8	3
Soudaband Acryl 300 3-12	10	3	12	5
Soudaband Acryl 300 4-16	8	4	16	7
Soudaband Acryl 300 6-24	5,6	6	24	10
Soudaband Acryl 300 8-32	4,3	8	32	13

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet.