

UNIVERZÁLNE MONTÁŽNE LEPIDLO 49 A

Univerzálne montážne lepidlo 49 A je lepidlo na báze syntetického kaučuku pripravené k okamžitému použitiu.

Technické dáta:

Báza	SBR kaučuk
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie a kryštalizácia
Sušina	22 ± 2 %
Otvorený čas (*)	15 min
Rýchlosť vytvrdzovania	20 min (počiatočná lepiaca sila), 24 – 48hod
Špecifická hmotnosť	1,23 g/ml
Odolnosť pri teplote	-20°C až +60°C (vytvrdnutí)

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu.



Charakteristika:

- aplikácie pištoľou
- široká rada možností použitia
- umožňuje lepenie na nerovné povrchy
- po vytvrdnutí vodeodolné
- nahradzuje klinec a skrutky
- nenarušuje penový polystyrén

Príklady použitia:

- lepenie izolačných a montážnych prvkov vrátane zatepľovacích systémov
- lepenie na novostavbách aj pri rekonštrukciách
- lepenie drevených lát
- lepenie obvodových líšť, prahov a parapetov
- lepenie obkladových panelov, káblových líšť apod.
- lepenie polystyrénových izolačných a dekoračných panelov

Prevedenie:

Farba :krémová

Balenie: kartuša 310ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Dátum výroby a spotreby je uvedený na obale. Chrániť pred mrazom!

Vhodné povrchy:

Podklady: všetky materiály, okrem PE, PP, Teflón. Vzhľadom k veľkému spektru rôznych materiálov na trhu, odporúčame vždy uskutočniť test príľnavosti a kompatibility (vzájomnej znášanlivosti materiálov).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masnôt a prachu

Príprava povrchu: zvláštna príprava nie je vyžadovaná

Pracovný postup:

Nanášanie: aplikačnou pištoľou

Spôsob aplikácie: Lepidlo nanášajte v pruhoch alebo bodoch na jeden z podkladov. Lepidlo naneste vždy aj do rohov lepených dielov. Ihneď stlačte materiály k sebe a silne stlačte, prípadne poklepte gumovou paličkou. Pri lepení ťažkých častí na zvislý podklad tieto zafixujte na dobu potrebnú k vytvrdnutiu lepidla (24 – 48 hodín) ..

Pre lepenie bez fixácie napr. pri inštalácii obkladových panelov a ďalších ťažkých materiálov použite transferovú metódu: Naneste lepidlo na jednu z plôch a obe časti ihneď stlačte k sebe, následne oddelte a nechajte lepidlo 10 až 15 minút odvetrať. Následne lepené časti spojte a silne stlačte, alebo poklepte gumovou paličkou.

Čistenie: White Spirite (lakový benzín), acetón, čistiace obrúsky Soudal SWIPEX

Pracovná teplota: +10°C až +30°C

Opravy: **Univerzálne montážne lepidlo 49 A**

Bezpečnosť a hygiena: Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Ďalšie informácie vid' bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete.

Poznámky:

- Pevnosť lepeného spoja je závislá na veľkosti sily, ktorou sú lepené materiály fixované nie na dobu jej pôsobenia.
- Doba fixácie do vyschnutia lepidla sa môže líšiť podľa miestnych podmienok.