

TRANSPACRYL

Transpacryl je mimoriadne kvalitný jednozložkový pružne plastický tmel na báze akrylovej disperzie. Transparentný po úplnom vytvrdnutí.

Technické dáta:

Báza	akrylátová disperzia
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania (*)	fyzikálne vysychanie
Tvorba šupky (*) (20°C/65% r. v.)	cca 35 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% vlhkosť)	14 dní
Zmrštenie	Cca 35%
Špecifická hmotnosť	cca 1,06 g/ml
Teplotná odolnosť	-20°C až +70°C
Maximálna deformácia	±15%
Absorbcia vody	Krátkodobé ponorenie (do 24 hod) spôsobí zmenu farby povrchu tmelu (zmliečnenie), mechanické vlastnosti zostanú nezmenené. Dlhodobé ponorenie (14 dní): dochádza k úplnému vybieleniu, mechanické vlastnosti sa zhoršia.



(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a objeme naneseného tmelu

Charakteristika:

- po úplnom vytvrdnutí transparentný
- jednoduchá aplikácia
- mimoriadne dobre priľnavý na porézne materiály
- mimoriadne dobre priľnavý na eloxovaný hliník a PVC
- po vytvrdnutí vodeodpudivý, vodotesný
- po vytvrdnutí pretierateľný
- obsahuje fungicidy – vhodné pre sanitárne aplikácie

Príklady použitia:

- tmelenie spojov s pohybom do 15 %
- tmelenie a vyplňovanie prasklín a trhlín v murive a sadrokartóne
- tmelenie spojov medzi zárubňami okien a dverí a murivom
- tmelenie špár pod parapetmi, prahmi a parketovými obvodovými lištami

Prevedenie:

Farba: biela pri aplikácii, po vytvrdnutí transparentná
Balenie: kartuša 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: Všetky dostupné porézne stavebné materiály, eloxovaný hliník, keramické obklady

Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Príprava: povrch dôkladne vyčistite, silne porézne materiály možno pred zahájením tmelenia napenetrovať zriedeným

Transpacrylom (1 diel **Transpacrylu** a 2l vody)

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test priľnavosti.

Pracovný postup:

Nanášanie: ručnou alebo pneumatickou aplikačnou pištoľou.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Neaplikujte, pokiaľ hrozí bezprostredné nebezpečenie dažďa alebo mrazu.

Čistenie: Vodou bezprostredne po aplikácii.

Oprava: **Transpacryl**

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 10 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry

Bezpečnosť a hygiena: viď bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámka:

Nepoužívajte na miestach, kde je tmel trvalo vystavený vode.

Neodporúčame používať Transpacryl na tmelenie skla.

Krátkodobé ponorenie (do 24 hod) spôsobí zmenu farby povrchu tmelu (zmliečni sa), mechanické vlastnosti zostanú nezmenené. Dlhodobé ponorenie (14 dní): dochádza k úplnému vybieleniu, mechanické vlastnosti sa trochu zhoršia.