

### LEPIDLO NA PLÁVAJÚCE PODLAHY 70A

Lepidlo na plávajúce podlahy 70A je rýchloschnúce lepidlo na báze PVAC disperzie s vynikajúcou odolnosťou proti vode určené pre spoje typu pero-drážka.

#### Technické dáta:

<b>Báza</b>	PVAC disperzia
<b>Konzistencia</b>	kvapalina
<b>Systém vytvrdzovania</b>	fyzikálne schnutie
<b>Špecifická hmotnosť</b>	1,1 g/ml
<b>Otvorený čas (*)</b>	15min
<b>Teplotná odolnosť</b>	-20°C až +70°C (po vytvrdnutí)
<b>Voduvzdornosť</b>	D3
<b>Spotreba</b>	cca 25 - 30g/1bm lepenej špáry pero-drážka

(\*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu.



#### Charakteristika:

- jednoduché použitie
- silná príľnavosť
- rýchloschnúce
- po zaschnutí polopriehľadné
- odolnosť proti vode D3 (ČSN EN 204)

#### Príklady použitia:

- lepenie všetkých drevených spojov
- spájanie parketových lamiel plávajúcich podláh v systéme pero-drážka
- spájanie laminovaných parketových a kazetových podláh v systéme pero-drážka

#### Prevedenie:

*Farba:* biela – po zaschnutí transparentná

*Balenie:* plastové obaly 500 g

#### Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráťte pred mrazom!

#### Vhodné povrchy:

*Podklady:* porézne aj neporézne materiály ako je drevo a laminát

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez masntô a prachu. Podcenenie týchto podmienok môže viesť k predĺženiu doby vytvrdzovania a nižším konečným pevnostiam.

*Príprava povrchu:* spojovacie zámky systému pero-drážka dôkladne očistíme, prebrúsenie zvýši príľnavosť, po prípadnom prebrúsení opäť zbavíme prachu

**Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.**

#### Pracovný postup:

*Nanášanie:* Povrch očistite od prachu, masntô a iných nečistôt. Príliš hladké povrchy zdrsíme skleným papierom. Lepidlo nanášajte tryskou aplikátora v tenkej vrstve (prúžkoch) do drážky. Spojte perodrážkové prvky a pritlačte. Nadbytočné lepidlo zotrite vlhkou handričkou ešte pred zaschnutím lepidla. Spoj celkovo vytvrdne cca za 24 hod. – podľa podmienok.

*Čistenie:* vodou

*Pracovná teplota:* +5°C až +30°C

*Opravy:* **Lepidlo na plávajúce podlahy 70A**

#### Bezpečnosť a hygiena:

Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie viď bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete.

#### Odporúčanie:

Pri lepení určitých typov dreva, ako je napr. dub alebo čerešňa, môže dôjsť k zmene farby dreva v mieste spoja, čo môže byť spôsobené aj tým, že drevo bolo pred lepením ošetrené neakými prípravkami. Lepidlo neriedzte.