

VAPOURSEAL

Špeciálny pružne plastický lepiaci tmel na báze akrylových polymérov. Určený na spájanie všetkých typov parotesných zábran, vzduchotesné a parotesné tmelenie spojov Soudal Okenných fólií v rámci **Soudal Window System**.



Technické dáta:

Báza	Akrylát
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Špecifická hmotnosť	cca 1,03 g/cm ³
Teplotná odolnosť	-40°C až 100°C (krátkodobo 120°C)
Otvorený čas*	60-90 min.
Doba vytvrdzovania*	2mm/24h
Pevnosť v ťahu (DIN 53504)	>0,10 N/mm ²
Pevnosť v šmyku (DIN EN 1465)	>0,40 N/25mm
Obsah sušiny	85% (bez rozpúšťadiel)

*Môže sa líšiť v závislosti na okolitých podmienkach (teplota, vlhkosť, povaha povrchu atď.)

Charakteristika:

- vzduchotesný a parotesný
- má vysokú príľnavosť na PE, PP
- vynikajúca príľnavosť na všetky typy parotesných zábran
- dobrá príľnavosť na vlhké porézne povrchy
- trvalo pružný
- nevysychá ani ne stráca objem
- neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- odoláva pôsobeniu UV žiarenia
- neobsahuje plastifikátory

Príklady použitia:

- parotesné a vzduchotesné spoje parozábran
- dotmelovanie a spájanie Okenných fólií v rámci SWS
- vzduchotesné spoje väčšiny stavebných materiálov
- tesnenie spojov príľahlých konštrukcií
- garantovaná vzduchotesnosť a parotesnosť spojov podľa DIN4108-7 a NBN EN13829 (pri správnej aplikácii)

Vhodné povrchy:

Typy: všetky druhy parotesných fólií z materiálov ako PE, PA, PP, hliník, EPDM, PVC, Okenné fólie SWS v spojení so stavebnými podkladmi ako sú omietky, tehly, betón, drevo, izolačné materiály...

Stav povrchu: Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a nesúdržných častí.

Príprava povrchu: nevyžaduje primer

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Použitie:

Nanášanie: aplikačnou pištoľou naneste lepidlo v pruhoch s priemerom 3-5mm na okraj fólie parotesnej zábrany. Nechajte dostatočný presah jednotlivých fólií s ohľadom na dilatáciu stavby. Nasledujúce fólie zľahka pritlačte na povrch naneseného lepidla, spoj úplne nestlačujte. Zaisťte, aby hrúbka lepidla v spoji bola v rozmedzí 1 až 2mm pri jeho minimálnej šírke 25mm.

Pracovná teplota: +5 ° C až +50 ° C

Čistenie: ihneď po aplikácii lakovým benzínom (White Spirit) alebo čistiacimi obrúskami Soudal Swipex

Prevedenie:

Farba: modrá

Balenie: kartuša 300ml

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Bezpečnosť a hygiena: Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Používajte ochranné rukavice. Ďalšie informácie viď. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete.

Poznámky:

VAPOURSEAL nie je určený pre použitie na prírodný kameň z dôvodov rizika vzniku škvr v mieste spoja.