

T-REX MONTÁŽNE LEPIDLO NA ŤAŽKÉ MATERIÁLY

T-REX LEPIDLO NA ŤAŽKÉ MATERIÁLY je prvé mimoriadne pevné lepidlo s vláknami vyrobené z 80% recyklovaných surovín. Toto 100% silné lepidlo je vhodné pre spoje so zaťažením do 250 kg/m².

Technické údaje:

Báza	Akryl
Konzistencia	Pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Hustota	cca 1,3 g/ml
Teplotná odolnosť**	od -20°C do +70°C
Otvorený čas (23°C, 55% RV)*	15 min.
Zaťaženie	do 250 kg/m ²
Aplikačná teplota	+5°C až +30°C

* Hodnoty sa môžu odlišovať v závislosti od okolitých podmienok ako je teplota, vlhkosť a typ podkladu. ** Platí pre úplne vytvrdený produkt.



Charakteristika:

- z 80% vyrobené z recyklovaných surovín
- obsahuje suroviny na bio báze
- počiatočná pevnosť: 250 kg/m² (celoplošná aplikácia)
- vhodné na lepenie aj na nerovné povrchy
- priama aplikácia na jeden podklad
- veľmi dobrá príľnavosť na mnoho poréznych materiálov
- určené pre lepenie v interiéri

Príklady použitia:

- veľmi dobrá adhézia na bežné porézne stavebné povrchy
- vhodné pre pevné upevnenie materiálov ako drevo, plasty, kameň, keramické obklady, kovové prvky na betón alebo kameň, omietky, drevo, drevotrieska a pod.
- vhodné pre lepenie obkladových dosiek a panelov, podlahových soklových lišt z dreva alebo PVC, lepenie kábelových lišt a dekoratívnych prvkov na steny

Prevedenie:

Farba: béžová

Balenie: 350 g v kartuši z recyklovaného (PCR) materiálu

Skladovateľnosť:

Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Všetky bežné stavebné podklady

Stav povrchu: čistý, bez prachu a mastnoty. Aspoň jeden z lepených materiálov musí byť porézny.

Príprava povrchu: Nie je vyžadovaná predbežná úprava.

Nie je vhodný na PE, PP, PTFE (Teflon®) a bitúmenové podklady.

Odporúčame vždy vykonať predbežný test príľnavosti.

Pracovný postup:

Aplikácia: Lepidlo naneste aplikačnou pištoľou na jednu plochu vo forme pruhov alebo bodovo. Pri lepení obkladov alebo dosiek vždy naneste pruhy po celom obvode lepenej časti. Po nanesení lepidla ihneď priložte a silno pritlačte, prípadne poklepte gumovou paličkou. V prípade potreby zafixujte po dobu vytvrdzovania lepidla. Plné zaťaženie je možné po 24–48 hod.

Čistenie: Náradie a povrchy čistite vodou pred vytvrdnutím lepidla, po vytvrdnutí len mechanicky.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: rovnakým materiálom

Bezpečnosť:

Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostnom liste.

Poznámka:

- Pre finálnu pevnosť spoja je určujúca miera tlaku použitého pri lepení, nielen doba jeho trvania.
- Nepoužívajte v miestach s predpokladom dlhodobého pôsobenia vody.

Poznámka: Tento technický list nahradzuje všetky predchádzajúce verzie. Údaje obsiahnuté v tomto dokumentu sú výsledkom našich testov a našich skúseností a boli uvedené v dobrej viere. S ohľadom na rozmanitosť materiálov i jejich povrchov a širokému spektru možných aplikácií, ktoré sú mimo našu kontrolu, nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Vzhľadom k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmienky spracovania sú mimo našu kontrolu, vydaním tohoto dokumentu neprijímame žiadnu zodpovednosť. V každom prípade doporučujeme vždy proviesť predbežné testy. Soudal si vyhradzuje právo upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia.